

S3007 – SCIALBATURA Linea “DECORAZIONE - RESTAURO”

DESCRIZIONE

SCIALBATURA è un prodotto esclusivo a base di grassello di calce stagionato e inerti di polvere di marmo selezionati di specifica granulometria, terre naturali colorate inorganiche, ideale per la formazione di finiture colorate ad effetto di velatura “dilavato”, di formulazione a campione.

CARATTERISTICHE

SCIALBATURA è una finitura colorata esclusiva a base di grassello di calce stagionato e inerti di polvere di marmo sezionati di granulometria selezionata, terre naturali colorate inorganiche.

SCIALBATURA è un prodotto ideale per il trattamento di restauro di intonaci storici o storicizzati su edifici tutelati garantendo uno strato finale non filmogeno, trasparente o semitrasparente, in “velatura” che mantenga evidenti le superfici originali come quelle ripristinate.

All'interno del prodotto è presente una percentuale di silicato di potassio per garantirne una durabilità/protezione ad agenti atmosferici (pioggia acida) e a smog.

SCIALBATURA è un prodotto in grado di sigillare in modo profondo e traspirante eventuali micro fessurazioni, micro cavillature da ritiro su intonaci storicizzati o nuovi. L'impiego nella sua miscela, di specifiche polveri di marmo di granulometria selezionata, la rende un ottimo ponte di regolarizzazione e di assorbimento, per ogni tipo di superficie a intonaco a legante idraulico.

Le stesse polveri di marmo colorate, all'interno di questo prodotto permettono inoltre di creare effetti cromatici unici, a campione, originali simili a quelle degli intonaci antichi o storicizzati.

SCIALBATURA è un prodotto per uso interno ed esterno, conforme alla norma DIN 18363.

SCIALBATURA è ideale su intonaci storici o storicizzati ma anche nuovi adeguatamente stagionati.

MODALITA' DI POSA IN OPERA

SCIALBATURA è un prodotto che può essere applicato in diversi modi, con diversi strumenti e tecniche, come il pennello, la spugna, la spazzola o con tessuto in yuta naturale a trama grezza ruvida mediante movimenti incrociati e di continua sovrapposizione per una distribuzione uniforme quanto ripetitiva. “Si possono creare sfumature, profondità e luminosità, oltre a rendere i colori più brillanti e trasparenti le tonalità, creando effetti di sfumatura e profondità.”

Non può essere applicato a rullo o a spruzzo.

Su intonaco nuovo adeguatamente stagionato e spolverato da polveri di lavorazione precedenti, il prodotto deve essere applicato in due mani a distanza di un giorno una dall'altra, previa applicazione di trattamento di fondo primerizzante.

Nel caso di intonaci nuovi o esistenti, dopo la pulizia, si consiglia di applicare una mano a pennello o a spruzzo di miscela consolidante specifica a base di **KONSOLIDA LK-01** e di **KONSOLIDA AC** in rapporto 1 kg LK-01 con 2 lt di AC, effettuare in ogni caso un test.

Su intonaco esistente si devono eliminare preventivamente ogni traccia di sporco, grasso e parti in distacco. Si consiglia un passaggio manuale con spazzola di saggina e aria compressa o di micro sabbiatura, a seconda dello stato delle superfici da trattare. Nel caso di mancanze importanti di intonaco si consiglia il ripristino preventivo con prodotto idoneo della linea restauro C.Sgubbi Italiana. Precedentemente all'applicazione della prima mano, il supporto deve essere vaporizzato adeguatamente con acqua pulita senza lasciare ristagni di acqua.

Il giorno successivo sarà eseguita l'applicazione su queste zone della **SCIALBATURA** in 1 o 2 mani in funzione dell'effetto da ottenere. Il prodotto è fornito pronto all'uso e non va diluito con acqua.

NOTE TECNICHE

Aspetto:	denso;
Colore:	bianco se usato come fondo; di cartella o al campione in accordo con l'ufficio tecnico se realizzabile;
Peso specifico:	1600 ± 30 g/litro;
Granulometria aggregati:	mm 0,30;
Viscosità:	tixotropico;
Residuo secco in peso:	69% ± 2% in peso;
Essiccazione:	asciutto al tatto 1-2 ore;
SovrapPLICabile:	dopo 24 ore;
Applicazione:	pennello, spruzzo;
Lavaggio attrezzi:	con acqua;
Resa media indicativa:	0,50-0,60 kg/m ² per mano in funzione del tipo di supporto.

C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE.

Pitture per pareti esterne di supporto minerale,

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 26 grammi/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di finitura ad effetto velatura, con pannellessa morbida a setola allungata, tipo Scialbatura a campione della C. Sgubbi Italiana srl, prodotto di finitura riempitivo colorato nella massa a base di grassello di calce, silicato di potassio stabilizzato, terre naturali colorate inorganiche, granulati di marmo a granulometria controllata e selezionata, con elevata traspirabilità, conforme alla norma DIN 18363.

INDICAZIONI

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto dello stesso lotto di produzione. Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata. C.Sgubbi Italiana srl non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata. Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti e sporco. Considerando la concentrazione di polveri di marmo selezionate, è obbligatorio eseguire sempre una continua e accurata miscelazione del prodotto prima e durante l'impiego. Nello specifico è importante anche miscelare più confezioni tra di loro. Per la sua applicazione si consiglia di eseguire una adeguata formazione delle maestranze, secondo una specifica sequenza esecutiva definita da una estesa/preventiva campionatura. Il numero di operatori deve essere definito in funzione dell'estensione come difficoltà delle superfici da eseguire.

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento. Una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera. Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi per evitare difformità cromatiche.

Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie.

SCIALBATURA deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

CONFEZIONE

Fustino PP da 20 kg.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallet.

USO

Preparazione alla finitura di superfici interne ed esterne.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.