

cod. S015 rev 01-22

DESCRIZIONE

Malta di leganti idraulici per intonaci da utilizzare, sempre mescolato con cemento. Questo prodotto è marcato CE secondo norma EN 998-1.

CARATTERISTICHE

Ottenuta dalla macinazione e miscelazione di materie prime naturali, (rocce di origine sedimentaria) che hanno subito precedentemente un processo industriale di trasformazione basato sulla somministrazione di calore, quindi finemente macinate e materie prime naturali capaci di esaltare al meglio le caratteristiche di idraulicità e lavorabilità conferendo ottima plasticità al prodotto finale.

MODALITA' D'USO

Mescolare con acqua in betoniera nelle seguenti proporzioni in peso:

DATI TECNICI

	polvere grigio chiara	
	MISCELA 1	MISCELA 2
IDRAULICA	25 kg	50 kg
CEMENTO PORTLAND 32,5	50 kg	50 kg
SABBIA 0-5 mm (badili da 6,5 kg)	58/60	45/47
ACQUA	56/58 litri	50/52 litri
RAPPORTO LEGANTI/SABBIA	1/5	1/3

1

Miscela 1: per intonaco grezzo interno;

Miscela 2: per rinzafo, intonaco grezzo esterno, malta da muratura, sottofondi per pavimenti.

I valori sopra riportati si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni ambientali di temperatura e umidità ideali, possono quindi variare dalle condizioni di posa in opera presso i cantieri.

granulometria $\leq 180 \mu\text{m}$:	85%
resistenza a compressione:	1,5 N/mm ²
massa volumica in mucchio:	1000 kg/m ³ circa
reazione a fuoco:	A1
Malta da intonaco per usi generali (GP)	

VOCE DI CAPITOLATO

Malta di leganti aerei e idraulici da utilizzare insieme al cemento Portland e sabbie, per realizzare malte da intonaco e allettamento, tipo SILIPLAST della C.Sgubbi Italiana.

AVVERTENZE

- non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +35°C;
- applicare su pareti prive di polvere, inumidite in estate e non gelate in inverno;
- non applicare su supporti in gesso;
- non applicare su supporti con superficie corticale non ben coesa ed ancorata al supporto;
- non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle ore successive;
- non applicare su supporti con irregolarità da livellare superiori a 5 mm;
- non applicare su sottofondi instabili, pannelli o intonaci a gesso, rivestimenti plastici e pareti già trattate con pitture;
- attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi;

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg su pallets a rendere da 14 qli (56 sacchi).

Conservazione 12 mesi in confezioni integre al riparo dall'umidità.

2

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.